



SCHIMMELSCHOCK 4.0

Die Sprayfarbe mit antibakterieller Formel und integriertem Langzeitschutz

Produktbeschreibung

SchimmelSchock 4.0 Sprayfarbe bietet aktive Schimmelbekämpfung ohne Vorarbeiten mit kinderleichter, sauberer Handhabung in einer Qualität von Profiprodukten. Das Spray kann ohne Pinsel, Werkzeuge oder Hilfsmittel direkt auf Schimmelbefall aufgesprüht werden, deckt sofort mit kurzer Trockenzeit und beseitigt Schimmel nachhaltig.

SchimmelSchock 4.0 ersetzt dabei drei marktübliche Produkte zur akuten Schimmelbekämpfung, Schimmelnachsorge und bietet ein optimales Ausbesserungsverhalten. Das 3 in 1 Produkt ist nicht alkalisch und lebensmittelgeeignet.

SchimmelSchock 4.0 Spray ist optimal geeignet für kleine Problemstellen in jedem Haushalt.

Verwendungszweck

Ausbesserung von kleinen renovierungsbedürftigen Stellen bis knapp über 1 m², schimmelfreie und schimmelbelastete Flächen. Geeignet für verschiedene Untergründe (Putze, Beton, Kalksteinsand, Raufasertapeten, Mineralfarben, Altanstriche, Gipskarton)

Eigenschaften

- Lebensmittelgeeignet
- Aktiv Schimmel bekämpfend
- Langzeit schimmelhemmend
- Wasserbasiert, lösemittelfrei, weichmacherfrei, geruchsarm
- **Einfache, saubere, werkzeuglose Handhabung**
- Optimales Ausbesserungsverhalten

Seite 1



Materialbasis

Kunststoffdispersion

Zusammensetzung

kalzinierter Kaolin, Bindemittel, Wasser, Titandioxid, Additive,

Gebindegrößen

300 ml

Farbton

Weiß ca. RAL 9016

Glanzgrad

Matt nach DIN 13300

Lagerung

Vor Frost schützen, verschlossen und kühl gelagert 12 Monate lagerstabil

Technische Daten

Gemessen nach DIN EN 13 300

Nassabrieb Klasse 2 nach DIN EN 13300, scheuerbeständig nach DIN 53778

Deckvermögen Klasse 1 bei Ergiebigkeit von 1,4 m² pro Sprühdose bei doppeltem Auftrag

Glanzgrad Matt < 9, 0 bei 85°

Maximale Korngröße: fein (< 100 µm)

Dichte von ca. 1,3 g/cm³

Seite 2



Anwendung

Allgemeines: Die Untergründe müssen trocken, frei von Verschmutzungen und trennenden Substanzen sein. Anwendbar auf allen überstreichbaren Untergründen.

Vor Gebrauch: Dose 2 Minuten schütteln. Spraydose sollte auf mindestens 18° temperiert sein.

Applikation: Aus ca. 25 cm Abstand im Kreuzgang vorsichtig mehrere dünne Schichten aufsprühen. Nach ca. 3 Stunden Trockenzeit den Vorgang wiederholen.

Nicht tragfähige Beschichtungen: Nicht tragfähige Kunstharzbeschichtungen, Lack- und Dispersionsfarben entfernen. Auf glatten, schwach saugenden Flächen ist ein Grundanstrich mit einem geeignetem Haftgrund durchzuführen.

Sandende bzw. saugende, grob poröse Flächen mit Tiefgrund LF grundieren.

Nicht tragfähige Mineralfarben-Beschichtungen müssen mechanisch entfernt und die Flächen entstaubt werden. Anschließend ist ein mit Tiefgrund LF grundieren.

Verbrauch: ca. 125 ml / m² pro Arbeitsgang auf glattem Untergrund und auf rauen Untergründen großzügiger auftragen. Für eine optimale Wirkung sind zwei Arbeitsgänge notwendig.

Schimmelbefallene Flächen: Schimmelbefallene Flächen können direkt übersprüht werden. Mindestens zwei Arbeitsgänge für langanhaltende Wirkung notwendig.

Holz- und Holzwerkstoffe: SchimmelSchock 4.0 ist für Holz- und Holzwerkstoffe nicht geeignet.

Verarbeitungstemperatur: mindestens 5°C für Untergrund und Umgebung.

Entsorgung: Nur restleeres Gebinde dem Recycling zuführen. Gebinde mit Resten zur Problemabfallstelle bringen.

Weitere Informationen entnehmen Sie dem zugehörigen Sicherheitsdatenblatt.